

AUSSENSCHALUNG BREITFALZ THERMOHOLZ / ANTIKHOLZ

Schweizer Fichte, thermobehandelt
Profilierung Breitfalz



T11 H
2021.Q1



Produktebeschreibung

→ Schweizer Fichtenholz, thermisch behandelt Stufe II (Verfahren Balz), Profil Breitfalz oder andere Profile auf Anfrage

Qualität

→ verwachsenastig, II./III. Kl. N1-N2, einzelne Markrisse und Markstreifen sowie leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, ohne Ausfalläste, vereinzelt Harzgallen toleriert, Holzfeuchte 5 - 7 %, Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes

Verarbeitung

→ Als Befestigungsmittel im Aussenbereich sollten keine rostende und verzinkte Materialien verwendet werden. Empfohlen werden Chromstahl-Nägels und -Schrauben. Die
→ Ausgleichsfeuchte pendelt sich etwa in der Hälfte eines vergleichbaren, unbehandelten Holzes ein (Feuchtigkeit nur mit Darrprobe bestimmbar).
→ In Randbereichen empfehlen wir auf Grund der reduzierten Elastizität das Vorbohren von Schraublöchern.

Oberflächen

→ Sichtfläche gehobelt. Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich und wird zum längeren Erhalt der Farbtönung empfohlen.
→ Ohne Oberflächenschutz erhält das Antikh Holz im Aussenbereich vergleichbar dem unbehandeltem Holz eine silbergraue Patina.

Einsatzgebiete:

- Fassaden
- Verkleidungen
- Sichtschutzwände
- Alternative zu sibirischer Lärche

Eigenschaften:

- verbesserte Dauerhaftigkeit
- hohe Formstabilität
- Schweizer Holz
- angenehme Brauntönung

Dimensionen:

Stärke 20
Breite ca. 130 mm

Längen 5.00 m
andere Längen und Dim. auf Anfrage

Kürzungen mitlaufend

Standardprofil:



Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen



Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Industrie Obermatt, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch