

# BALADUR®

ANTIHKHOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

## PARALLELWARE

### ANTIHKHOLZ / THERMOHOLZ

Schweizer Fichtenholz, thermobehandelt  
sägeroh, parallel, Äste fixiert



T69  
2021.Q1



#### Produktebeschreibung

→ Schweizer Fichtenholz, thermisch behandelt Stufe II (Verfahren Balz), Parallelware in Fixbreiten mit leimfixierten Ästen.

#### Qualität

→ II-III Kl. N1-N2, verwachsenastig, einzelne Markrisse und Markstreifen erlaubt, vereinzelt Harzgallen toleriert, Holzfeuchte 5 - 7 %, Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Andere Qualitäten auf Anfrage

#### Verarbeitung

→ Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ..) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich. Durch die erhöhte Sprödigkeit des Thermoholzes sind scharfe Kanten (durch Fasen oder Runden) zu vermeiden.

→ Lagerung: Ein Anklimateieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden. Die Ausgleichsfeuchte pendelt sich in der Hälfte eines vergleichbaren, unbehandelten Holzes ein (Feuchtigkeit nur mit Darrprobe bestimmbar).

→ Verklebung: Der geringe Feuchtegehalt ist zu beachten. PVAc Klebstoffe benötigen dadurch längere Presszeiten. PU-Klebstoffe haben sich als geeignet erwiesen.

→ Mechanische Verbindung: Bei Dübelverbindungen sollten Kunststoffdübel anstelle von Buchenholzdübel eingesetzt werden (um ein Aufsprengen beim Quellen zu vermeiden). Befestigungen im Aussenbereich nur mit rostfreien Materialien empfohlen.

#### Oberflächen

→ Die Holzoberflächen können mit üblichen Produkten beschichtet werden.

#### Dimensionen:

Stärke 24, 30 und 36 mm  
weitere Stärken auf Anfrage

in fallenden Fixbreiten  
von 150 - 270 mm (Breiten auf Anfrage)

Länge 5.0 m, Kürzungen mitlaufend

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen.

Dazu passende Fensterkanteln können direkt bei der Firma Sägerei Trachsel, Riggisberg bezogen werden.

#### Einsatzgebiete:

- Chalebau
- Innenausbau
- Renovation und Altholzimitation
- Schreinerarbeiten
- Möbel- und Einrichtungsbaue

#### Eigenschaften:

- durchgehende Brauntönung
- hohe Formstabilität
- verbesserte Dauerhaftigkeit
- rasch verfügbar

Für weitere Informationen:  
[www.baladur.ch](http://www.baladur.ch)

**balz** BALADUR®

Balz Holz AG  
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.

T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05

E-Mail: [info@balz-holz.ch](mailto:info@balz-holz.ch), [www.balz-holz.ch](http://www.balz-holz.ch)