

TÄFER RUSTIKAL

ANTIHKHOLZ

heimische Lärche, unbehandelt
behauen/gehackt und gebürstet



UL03 a
2021.Q1

Produktebeschreibung

→ heimische Lärche, unbehandelt, Profil Nut und Kamm stumpf, Sichtseite maschinell behauen/gehackt und gebürstet.

Qualität

→ N1-N2 verwachsenastig, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelte Harzgallen toleriert, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 10 - 12 %, vereinzelte Astflickäste.

Verarbeitung

→ Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ..) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich.
→ Lagerung: Ein Anklimateieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden.
→ Nicht für den Aussenbereich oder Feuchtbereich geeignet oder dann wie unbehandeltes Holz einzustufen.
→ Verhalten und Alterung wie gehobelte Lärchenschalung..

Oberflächen

→ Sichtfläche maschinell behauen / gehackt und gebürstet. Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz nur bedingt möglich.
→ Das Holz kann artbedingt teilweise stärkeren Harzausfluss oder Harzperlen aufweisen.

Einsatzgebiete:

- rustikaler Innenausbau
- Chaletbau
- Antike Möbel
- Renovationen

Eigenschaften:

- rustikales Erscheinungsbild
- heimische Lärche

Dimensionen:

Stärke 20 - 24 mm

Breite fix ca.185 mm
andere Breiten und Stärken auf Anfrage

Länge 5.00 m, Kürzungen mitlaufend

Optional mit Entlastungsnut

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

balz BALADUR®

Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch