

# BALADUR®

ANTIHKHOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

## AUSSENSCHALUNG GEBRANNT ANTIHKHOLZ DUNKEL

Schweizer Fichte, thermobehandelt

Oberfläche gebrannt



T11 G  
2021.Q1



### Einsatzgebiete:

- Fassaden
- Chaletbau
- Renovationen

### Eigenschaften:

- verbesserte Dauerhaftigkeit
- hohe Formstabilität
- Schweizer Fichtenholz

### Produktebeschreibung

→ Schweizer Fichtenholz, thermisch behandelt Stufe II (Verfahren Balz), Profil Nut und Kamm stumpf oder mit Fase, Sichtseite Oberfläche gebrannt, „Yakisugi“. Für Wände und Decken im Innenbereich und Fassaden im Aussenbereich.

### Qualität

→ II/III Kl. / N1-N2, verwachsenastig, rustikal, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelte Harzgallen, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 5 - 7 %, vereinzelte Astflickäste.

### Verarbeitung

- Befestigungen (Nägeln, Klammern) sollten vorwiegend in den Federbereich erfolgen, da die erhöhte Sprödigkeit im Nutbereich zu Abrissen führen kann. Ausbesserungsarbeiten auf der Oberfläche können problemlos bauseits erfolgen.
- Das Anklimateieren des Holzes wird grundsätzlich immer empfohlen. Die Ausgleichsfeuchte pendelt sich in der Hälfte eines vergleichbaren, unbehandelten Holzes ein (Feuchtigkeit nur mit Darrprobe bestimmbar). Befestigungen im Aussenbereich nur mit rostfreien Materialien empfohlen.

### Oberflächen

→ Die gebrannte Oberfläche ist eine natürliche Behandlung mit Feuer, bis zur Entstehung der Würfeloptik. Das Yakisugi-Verfahren ist eine jahrhunderte alte japanische Tradition, um das Holz resistent gegen Schimmel- und Insektenbefall zu machen. Wir empfehlen, anschliessend eine Oberflächenbehandlung zu erstellen, um die Russpartikel zu fixieren.

### Dimensionen:

Stärke 18 und 24 mm

Breite fallend von 130-210 mm

Länge 5.00 m, Kürzungen mitlaufend

Optional mit Entlastungsnut

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

**balz** BALADUR®

Balz Holz AG

Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.

T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05

E-Mail: [info@balz-holz.ch](mailto:info@balz-holz.ch), [www.balz-holz.ch](http://www.balz-holz.ch)